PROZON

FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE STANDARD POUR RÉSINE SOL INTÉRIEUR
Référence : 10863





RESUME

Primaire pour sol en bon état à utiliser avant l'application de notre résine sol polyuréthane. Incolore brillant.

Rendement : 170 à 330 g/m2 soit 3 à 6 m2/kg.

Les points forts :

- Compatible avec notre résine PU
- Très fluide et pénétrant
- Limite la consommation du produit de finition
- Garantit résistance et durabilité du produit de finition

Conditionnement : kit de 5 ou 15 kg.



DECLINAISONS

Conditionnement
Kit 5 kg
Kit 15 kg

DESCRIPTION

Pourquoi appliquer ce primaire pour résine sol intérieur ?

Ce primaire prépare le sol avant l'application de peinture

époxydiques, polyuréthanes et de notre résine polyuréthane de finition sol.

Il durcit et forme un film d'accroche efficace pour nos résines de sol intérieur, en bloquant l'absorption du support. Il limite donc la consommation de résine tout en garantissant sa durabilité et résistance.

Caractéristiques techniques

- Matière : Fixateur époxydique solvanté à deux composants
- Propriétés :
    - Très fluide
    - Densité :
        - Base : 0.97 +/-0.05
        - Durcisseur : 0.91 +/-0.05
        - Mélange : 0.95 +/-0.05
    - Pénétrant, limite la consommation de finition, garantit durabilité et résistance
    - Aspect : liquide brillant
    - Teinte : incolore brillant
- Rendement / consommation : 170 à 330 g/m2 soit 3 à 6 m2/kg
- Condition d'utilisation :
    - Sur sol intérieur : béton neuf, béton ancien, ancienne peinture compatible (test de compatibilité nécessaire).
    - Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet
- Conditionnement :
    - Kit de 5 kg
    - Kit de 15 kg
- Sécurité / précautions d'emploi :
    - Se référer à la fiche de données de sécurité
    - Produit inflammable
    - Respecter les précautions d'usage relatives aux composés époxydiques
- Durée et conditions de stockage : 1 an dans l'emballage fermé, à l'abri des fortes variations de températures,

des fortes chaleurs et du gel.
- Nettoyant : diluant

Comment appliquer le primaire pour résine sol intérieur ?

- Prérequis :
    - Le lieu doit être ventilé pendant la mise en oeuvre du primaire.
    - Le support doit être propre, exempt de poussière, sain et sec.
    - Le taux d'humidité doit être inférieur à 4% et l'hygrométrie ambiante au maximum de 70%.
    - Les sols en béton doivent être âgés de plus de 28 jours.
    - Si le lieu d'application dispose d'un chauffage au sol, veuillez l'éteindre 48 heures avant l'application et le remettre en marche au plus tôt 48 heures après application du primaire.
    - Le support doit être suffisamment poreux pour permettre l'accroche du primaire. Si ce n'est pas le cas, veuillez poncer, raboter ou grenailler le support.
- Pour une application réussie, des températures minimales doivent être respectées :
    - Température ambiante : supérieure à 10°C
    - Température du mélange : supérieure à 15°C
    - Température du support : supérieure à 15°C, en cas de risque de condensation, assurez-vous que cette température est supérieure d'au moins 3°C à celle du point de rosée.
- Spécificités selon support :
    - Sur revêtement béton neuf ou ancien non peint : Attendez l'élimination totale de la laitance, puis préparez le sol comme mentionné ci-dessus.
    - Sur support peint : Un essai de compatibilité doit être effectué. S'il existe des parties non adhérentes, éliminez-les nettoyez, lessivez et

séchez, poncez les surfaces brillantes. Puis préparez le sol comme mentionné ci-dessus.

- Mélange :
  - Le primaire est composé d'un kit de 2 composants qui doivent être mélangés à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 1 à 3 minutes avant l'application. Pour éviter l'introduction d'air pendant le mélange, celui-ci doit être effectué lentement.
  - Le kit doit être entièrement utilisé, il ne faut pas le déconditionner.
  - Temps de mûrissement avant application : 5 minutes à +20°C
  - Temps de vie du mélange : 3 heures à 20°C
- Séchage :
  - Délai de recouvrement : il ne doit pas excéder 7 jours. Si c'est le cas, veuillez poncer et appliquer une couche de primaire.
  - Temps de séchage à 20°C :
    - Hors poussière : 3 heures
    - Recouvrable : de 8 heures à 6 jours
    - Fin de polymérisation : 7 jours