PROZON

FICHE TECHNIQUE

GARNET ABRASIF D'AÉROGOMMAGE
Référence : 11607



RESUME

Pour vos travaux d'aérogommage, pensez au Garnet comme abrasif de sablage.

Cette variété d'abrasif minérale haut-de-gamme est idéale pour tous vos travaux de décapage à basse pression grâce à sa faible granulométrie (entre 0,15 et 0,35 mm).

Il conviendra parfaitement aux travaux sur le bois, la pierre ou encore la brique.

De qualité professionnelle, il est réutilisable de nombreuses fois et est peu poussiéreux.

Il est compatible avec une buse de 2 mm ou plus.

Les points forts :

- Réutilisable + de 5 fois
- Conditionnement à la palette possible
- Franco de port



DECLINAISONS

Conditionnement
Lot de 4 sacs de 25 kg
Palette : 40 sacs de 25 kg

DESCRIPTION

En savoir plus sur le garnet de sablage

Le choix de l'abrasif a une grande importance dans la réussite de vos travaux. Ce dernier impact la qualité du résultat, la durée des travaux et la sécurité de l'opérateur.

D'origine minérale, le garnet est un abrasif semi-angulaire et chimiquement inerte : il ne contient pas de silice, minéral dangereux pour l'homme et l'environnement.

Il est recyclable et peu être réutilisé plus de cinq fois après tamisage. Il conviendra parfaitement sur des matériaux comme le bois, la pierre ou encore la brique.

Conditionnés par carton de 4 sacs de 25 kg ou à la palette (40 sacs).

Nous vous conseillons d'utiliser une buse de 2 mm de diamètre ou plus pour ce type d'abrasif.

Besoin de renouveler votre matériel d'aérogommage, découvrez notre gamme !

Nous proposons également les équipements de protection individuels dédiés à l'aerogommage et des buses de rechange.

Caractéristiques de l'abrasif à base de garnet

Granulométrie : entre 0,15 et 0,35 mm

Dureté : 8 Mohs

Densité : 2,3

Conditionnement disponible : lot de 4 sacs / palette de 40 sacs

Composition chimique du garnet :

- SiO2 (Dioxyde de silicium) 24 – 36%

- TiO2 (Dioxyde de titane) env.2,8%
- Al2 O3 (alumine) 20 – 25%
- CaO (Oxyde de calcium) env. 1,0%
- FeO (Oxyde de fer) 31%
- MnO (oxyde de manganèse) env. 1,0%
- MgO (Oxyde de magnésium) 5 – 7%

Toute notre gamme d'abrasifs est compatible avec le kit Colibri ACF - compresseur thermique et le kit Maxi Colibri ACF - compresseur électrique, quel que soit le matériau traité (bois, pierre, verre, brique).