PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉSINE ÉTANCHÉITÉ TOITURE COLORÉE
Référence : 11895



RESUME

Notre résine étanchéité crée une membrane élastique pour imperméabiliser votre toiture. Elle s'utilise sur presque tous les supports, qu'ils soient poreux ou non poreux, sur des toits terrasse ou des toitures plates.

Contenance : 4, 15, 1040 kg

Coloris : ardoise, beige, blanc, gris, rouge brique

Utilisation : 2,5 kg/m2 avec toilage et 1,8 kg/m2 sans toilage : calculateur de consommation

C'est une résine étanchéité toiture monocomposante à appliquer et à faire sécher à froid.

La résine étanchéité toit terrasse résiste à l'eau, au gel, à la neige et garantit une efficacité optimale lorsqu'elle est dans un environnement entre -15 et 70°C.

Les points forts :

- Simplicité d'application (rouleau ou pinceau)
- Très faible teneur en COV
- Sans odeur
- Circulation occasionnelle possible














DECLINAISONS

Couleur	Contenance
Gris	4 kg
Gris	15 kg
Gris	1 040 kg
Ardoise	4 kg
Ardoise	15 kg
Ardoise	1 040 kg
Blanc	4 kg
Blanc	15 kg
Blanc	1 040 kg
Beige (RAL 1001)	4 kg
Beige (RAL 1001)	15 kg
Beige (RAL 1001)	1 040 kg
Rouge brique	4 kg
Rouge brique	15 kg
Rouge brique	1 040 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la résine étanchéité ?

Découvrez notre résine étanchéité colorée pour toiture et toit terrasse n’ayant pas de pente.

Elle s’utilise sur presque tous les supports, qu’ils soient poreux ou non :

- Béton
- Bois
- Carrelage (avec entoilage généralisé et doit être micro rainuré par ponçage pour une bonne accroche)
- L’asphalte / enrobé
- L’OSB (avec entoilage généralisé)
- PVC (doit être micro rainurées par ponçage pour une bonne accroche)
- Calandre
- Paxalu (si l’aluminium est solidaire de la couche bitumeuse)
- Tôle d’aluminium (doit être micro rainurées par ponçage pour une bonne accroche)

Certains matériaux, comme l’EPDM ou dans certains cas le bois

(en raison de ses possibles déformations), ne seront pas compatibles avec la résine étanchéité toiture.

En fonction de la surface de travaux à réaliser, nous vous proposons trois contenances de résine étanchéité toit terrasse : 4, 15 ou 1 040 kg (800L) disponibles en cinq coloris différents : ardoise, beige (RAL 1001), blanc, gris, rouge brique.

C’est une résine monocomposante à appliquer et à faire sécher à froid. La résine étanchéité toiture forme une membrane hydrophobe, très élastique et 100% étanche sans nécessité de joints et empêche la formation de fuites d’eau.

La résine étanchéité toit terrasse résiste à l’eau, au gel, à la neige et est perméable à la vapeur d’eau.

Elle ne contient que très peu de COV, substance pouvant être nocive, et ne dégage aucune odeur notable à l'application.

Cette résine étanchéité innovante utilise une technologie qui intègre des macromolécules dans l’eau, créant des dispersions stables. Elle offre des performances équivalentes aux résines solvantées, tout en étant écologique, sûre pour l’utilisateur et à faible teneur en COV. De plus, elle facilite le transport de produits non dangereux.

La résine étanchéité toiture résiste aux circulations occasionnelles. Si vous souhaitez une meilleure résistance aux circulations plus intenses, il vous faudra rajouter deux couches de résine de protection.

Elle se conserve dans un endroit sec à l’abri de la chaleur pendant 12 mois maximum et garantit ses pleines caractéristiques dans un environnement entre -15 et +70°C.

Si votre toiture présente des imperfections (micro-fissures, craquèlements...), intensifiez son étanchéité grâce à notre toile en polyester.

Découvrez nos autres modèles de résines : résine pour métal et résine fibrée. Pour éviter la stagnation de l'eau sur votre toiture et favoriser son imperméabilité, optez pour l'application d'un hydrofuge.

En savoir plus sur notre gamme d'étanchéité toiture liquide.

Quelle quantité de résine étanchéité toiture pour mes travaux ?

Pour réaliser l'étanchéité de votre toiture, il vous faudra :

Quantité 1 : sans toilage : 1,8 kg/m2

- Sous-couche diluée : 300 g/m2
- Première couche : 750 g/m2
- Deuxième couche : 750 g par m2

Quantité 2 : avec entoilage : 2,5 kg/m2

- Sous-couche diluée : 300 g/m2
- Première couche : 1,2 kg/m2
- Incorporation immédiate de la toile dans la couche de résine, marouflage à sec (avec un outil sec) puis enrobage immédiat avec la résine
- Deuxième couche : 1 kg/m2 (après séchage de la deuxième couche : 24h)

Le plus important est de respecter les quantités indiquées, même si cela doit être fait sur plus de trois couches.

Retrouvez notre calculateur de consommation pour connaître la quantité de résine étanchéité qu'il vous faut pour la superficie de vos travaux.

Comment appliquer la résine étanchéité toit terrasse ?

La résine étanchéité toit terrasse s'applique très simplement à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

Étape 1 : préparation du support :

- Les structures en béton récentes demandent un séchage de 28 jours minimum
- Sur support hydraulique modifié (dalle hélicoptère, dalle hydrofugée dans la masse…) il faudra dérocher mécaniquement la surface à l'aide d'un ponçage diamant avant application
- Les revêtements anciens, la saleté/poussière, la graisse, les substances organiques doivent être éliminées en amont
- Les zones de calandrite et irrégularités de surface qui seraient non adhérentes ou cloquées doivent être lissées par ponçage ou rebouchées
- La poussière doit être enlevée par aspiration
- Le ponçage est utile pour micro rayer les surfaces non poreuses (carrelages, tôles d'aluminium, PVC)

Important : La teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 8%.

Étape 2 : mise en œuvre

- Couche primaire : composée de la résine diluée avec 5 à 10% d'eau en fonction de la porosité et de l'absorption de votre support
- Traitement des détails (fissures, joints, angles rentrants, évacuations)
- 2e couche : 24h après application de la couche primaire avec un rouleau ou un pinceau. Si vous réalisez de l'entoilage généralisé, veuillez coller la toile dans la résine au fur et à mesure de l'application de la première couche et marouflez pour chasser l'air et plaquer le tissu.
- 3e couche : pour de meilleurs résultats mécaniques, d'étanchéité et esthétiques

- Séchage : stabilité à la pluie, séchage entre 2 couches ou mise en service / circulable (léger) : 24h

Pour davantage de conseils sur l'application de notre résine d'étanchéité, voici une vidéo explicative :

Caractéristiques de la résine étanchéité

- Contenances : 4, 15 ou 1040 kg
- Coloris : ardoise, beige (RAL 1001), blanc, gris, rouge brique
- Conservation : -15 à +70°C