PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉSINE DE PROTECTION EXTÉRIEURE
Référence : 11974



RESUME

Notre résine de protection extérieure permet aux résines d'étanchéité toiture sans pente, comme la résine toit et terrasse, d'être circulable au trafic piéton.

Elle existe en finition satinée de coloris beige, blanc ou gris en seau de 4 ou 12 kg.

La résine de protection extérieure s'adapte aux zones intérieures, extérieurs et humides (toiture, terrasse, balcon, vestiaire, salle d'eau, cuisine...)

Nous vous préconisons de respecter les quantités suivantes soit une couche de 0,200 kg/m2 pour une circulation légère ou deux couches de 0,200 kg/m2 pour une circulation standard.

Les points forts :

- Non jaunissante
- Contribue à une meilleure isolation thermique
- Fabriquée en France






DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Gris	4 kg
Gris	12 kg
Blanc	4 kg
Blanc	12 kg
Beige (RAL 1001)	4 kg

Beige (RAL 1001)	12 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la résine de protection extérieure ?

La résine de protection rend les résines d'étanchéité toiture plate circulable au trafic piéton.

Disponible en finition satinée de couleur beige, blanc ou gris, vous avez le choix entre un conditionnement de 4 ou 12 kg.

Elle est composée de résines modifiées flexibles, à base d'eau et d'autres adjuvants.

Nous préconisons une application en couche fine de 0,200 kg/m2, en respectant les indications suivantes :

- Circulation privative légère : 1 couche
- Circulation privative standard : 2 couches

Fabriquée en France, elle est utilisable en intérieur, extérieur et dans des zones humides : toitures, terrasses, balcons, loggias, dômes, vestiaires, salles d'eau, cuisines, planchers, locaux techniques.

La pose a été pensée pour être sécurisée au maximum puisque la résine de protection extérieure ne contient aucun solvant, n'a aucune odeur. Elle s'applique à froid sans nécessité de flamme ou chaleur.

Elle résiste aux cycles de gel / dégel, est perméable à la vapeur d'eau, et assure ses caractéristiques maximales dans un environnement entre -30 et +80°C.

Sa composition a été conçue pour durer dans le temps puisqu'elle ne jaunit pas et saura résister aux ultra-violets.

Grâce à sa réflexivité élevée au rayonnement solaire, principalement avec les coloris clairs, elle contribue à une meilleure isolation thermique.

Découvrez le reste de notre gamme étanchéité toiture.

En cas de fissures, ou besoin de faire des jointes, découvrez notre mastic joints et fissures.

Comment appliquer la résine de protection extérieure ?

Préparation du support :

- La résine d'étanchéité toiture terrasse, compatible à cette résine de finition, peut être recouverte après 24 h de séchage
- Veillez à ne pas dépasser les délais de recouvrement de votre résine d'étanchéité sinon l'état de surface devra être préparé à nouveau par ravivage chimique (nettoyage et/ou dégraissage à l'acétone)

Mise en œuvre :

- Homogénéiser la résine avant emploi grâce à un agitateur électrique et verser la résine dans un récipient adéquat
- Au rouleau à poils moyens de 10/12 mm ou longs de 18 mm : en couches croisées, en trempant et essorant le rouleau, à partir d'un camion, auge, gamatte et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface
- Avec une raclette caoutchouc de faïencier : à suivre avec un coup croisé de rouleau poils 18 mm sec pour dégraisser, ou mouiller pour graisser suivant l'effet désiré
- Au pinceau, brosse ou queue de morue : bordures, plinthes, endroits difficiles d'accès
- Par projection au pistolet Airless : surfaces dégagées

La couche de finition appliquée sur les supports horizontaux, inclinés ou verticaux, doit avoir un minimum d'épaisseur de 0,1 mm et un maximum de 0,3 mm.

Séchage :

- Durée de séchage : 3 h
- Circulable : 24 h
- Séchage final : 7 j

Précautions :

- Ne pas appliquer la résine de finition s’il pleut ou gèle
- Le support d’application doit être sec avec un taux d’humidité inférieur à 5%
- Conserver le produit à l’abri de la pluie et du gel dans un environnement aéré

Caractéristiques de la résine de protection extérieure

- Coloris : beige, blanc et gris
- Conditionnement : 4 ou 12 kg
- Fabrication : française