PROZON

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ TOITURE EN PENTE
Référence : 12036



RESUME

Notre peinture résine d’étanchéité toiture est conçue pour rendre votre support étanche en formant un revêtement élastique.

La peinture d’étanchéité est destinée à restaurer l’étanchéité des matériaux poreux de toitures en pente (+3%).

Pour une harmonie avec votre support, nous vous proposons différents coloris (ardoise, blanc, brun, gris, paille, pierre de taille, tuile) de contenances différentes (0.75L, 2.5L, 10L, 800L).

Nous vous conseillons de suivre la consommation ci-dessous : découvrez notre calculateur de consommation

- Sans entoilage : 1,2 L/m2
- Avec entoilage : 1,5 L/m2

Les points forts :

- Élasticité remarquable
- Formation d’un revêtement souple
- Fabriquée en France



DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Ardoise	0,75 L
Ardoise	2,5 L

Ardoise	10 L
Ardoise	800 L
Gris	0,75 L
Gris	2,5 L
Gris	10 L
Gris	800 L
Blanc	0,75 L
Blanc	2,5 L
Blanc	10 L
Blanc	800 L
Brun	0,75 L
Brun	2,5 L
Brun	10 L
Brun	800 L
Tuile	0,75 L
Tuile	2,5 L
Tuile	10 L
Tuile	800 L
Paille	0,75 L
Paille	2,5 L
Paille	10 L
Paille	800 L
Pierre de taille	0,75 L
Pierre de taille	2,5 L
Pierre de taille	10 L
Pierre de taille	800 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la peinture résine d’étanchéité ?

Notre peinture d’étanchéité pour toiture est fabriquée en France à base de résine qui consiste à rendre votre support étanche en créant un revêtement élastique. Son revêtement souple épousera toutes les formes du support sans nécessité de joint, de raccord, de chauffage ou de collage.

Elle est destinée à parfaire l’étanchéité des matériaux poteaux, fissurés sur des toitures en pente de minimum +3% : voûtes, coupoles, toitures-terrasses, terrasses, réparation de matériaux cassés, joints de construction ou de dilatation, gouttières, chenaux, souches de cheminées, solins, liaisons, angles de murs, acrotères.

La peinture résine d’étanchéité toiture s’adapte aux toit et toit

terrasse non circulable ou à circulation très occasionnelle.

Pour rendre votre étanchéité homogène avec votre support, vous avez le choix entre différents coloris : ardoise, blanc, brun, gris, paille, pierre de taille, tuile.

Grâce à notre calculateur de consommation, découvrez la quantité de peinture d'étanchéité nécessaire pour votre support en fonction de votre surface en m2 et d'un entoilage au préalable ou non. Vous avez le choix entre différents conditionnements : 0.75L, 2.5L, 10L, 800L.

Nous vous recommandons de respecter les quantités suivantes :

- Sans entoilage : 1,2 L/m2 en 2 couches (en plus de la sous-couche diluée)
- Avec entoilage : 1,5 L/m2 en 2 couches (en plus de la sous-couche diluée)

La peinture d'étanchéité s'adapte à de multiples matériaux poreux ou fissurés qui ne présentent pas de stagnation d'eau : tuile, tuile migeon, polyester, aluminium, béton, fibre ciment, shingle, everite, bois, zinc, acier galvanisé, calandre, tôle... (excepté les surfaces déjà peintes ou déjà couvertes d'une résine).

Notre peinture d'étanchéité pour toiture s'applique aussi simplement qu'une peinture en créant un film continu qui bloquera la formation d'infiltration.

La composition de la peinture résine d'étanchéité toiture lui assure une grande longévité. Elle résiste au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux variations de températures (entre -20 et +80°C), tout en restant perméable à la vapeur d'eau.

Si votre surface est plate, dirigez-vous vers la résine surface plate.

Pour étanchéifier une toiture en fibre-ciment, découvrez notre peinture toiture fibrociment.

Comment appliquer la peinture d'étanchéité ?

1. Préparation support :

- Doit être parfaitement sec, propre, sain, doit avoir une bonne cohésion : éliminer les parties non adhérentes par brossage, grattage ou lavage.
- Les anciennes peintures ou résines doivent être éliminées
- Les matériaux recouverts de micro-organismes devront être désinfectés (dépôts verts, algues, moisissures…)
- Traiter au préalable toutes les liaisons, jonctions et fissures à l'aide de notre mastic polyuréthane, recouvrable 24h plus tard avec notre peinture d'étanchéité pour toiture avec entoilage par bande 100% polyester.

2. Mise en œuvre : dans un environnement entre 5 et 35°C

- Sous couche : une sous-couche de peinture diluée avec 40% d'eau (temps de séchage : 2 à 4h)
- Si besoin, optez pour notre film polyester pour une étanchéité plus forte à superposer dans les couches de peinture d'étanchéité (pour liaisons, angles, fissuration généralisée, support lisse…)
- 1re et 2e couche : appliquer 2 couches de peinture pure ou diluée avec 2 à 5% d'eau maximum en respectant 24 h d'intervalle entre les deux couches

Caractéristiques de la peinture d'étanchéité pour toiture

- Coloris : ardoise, blanc, brun, gris, paille, pierre de taille, tuile
- Conditionnement : 0.75L, 2.5L, 10L, 800L

- Fabrication : France