PROZON

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE FIBROCIMENT AMIANTE
Référence : 12075



RESUME

Notre peinture fibrociment permet de neutraliser l'amiante et la peinture au plomb ainsi qu'étanchéifier les supports qu'ils soient en intérieur ou en extérieur.

La peinture d'étanchéité extérieur amiante joue le rôle d'encapsulage, de protection et de finition pour vos supports amiantés.

Vous avez le choix parmi différents coloris (ardoise, blanc, gris, tuile) et conditionnements (2.5, 10 ou 800L).

Les points forts :

- Résistante au vieillissement, aux intempéries, rayons UV et variations de températures
- Solution économique
- Application facile



DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Gris	2,5 L
Gris	10 L
Gris	800 L
Ardoise	2,5 L
Ardoise	10 L
Ardoise	800 L
Blanc	2,5 L
Blanc	10 L
Blanc	800 L
Tuile	2,5 L

Tuile	10 L
Tuile	800 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la peinture fibrociment ?

La peinture d’étanchéité extérieur amiante sert à neutraliser l’amiante et la peinture au plomb ainsi qu’étanchéifier les supports tout en résistant aux dilatations dues à son environnement. Sa conception unique à base de résine fonctionnelle et d’élastomère lui offre souplesse et élasticité pour épouser toutes les formes du support sans nécessité de joint ou de raccord.

C’est une solution plus économique et tout aussi efficace qu’une opération de désamiantage, elle joue un rôle d’encapsulage, de protection et finition pour vos supports avec de l’amiante (ex : toiture fibrociment). La peinture d’étanchéité extérieure s’adresse donc à tous supports présentant du plomb ou de l’amiante, à l’intérieur comme à l’extérieur, comme des toitures en fibrociment amiantées.

Pour harmoniser vos supports, vous avez le choix entre plusieurs coloris : ardoise, blanc, gris et tuile. En fonction de vos besoins, nous vous proposons plusieurs conditionnements : 2.5, 10 ou 800L.

L’application de la peinture fibrociment se fait aisément et ne demande pas de matériel ou de main d’œuvre spécifique.

Sa formule a été pensée pour durer dans le temps puisqu’elle résiste au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et variations de températures allant de -20 à +80°C.

Comment appliquer la peinture d’étanchéité extérieur amiante ?

Le support doit être sec (taux humidité <5%), nettoyé et désinfecté.

Mise en œuvre : application au rouleau

Une sous-couche (diluée avec 50% d'eau) est à appliquer au préalable, sauf pour la situation 4.

Situation 1 : le support est visible de l'extérieur (exemple : traitement d'une toiture amiantée par le dessus)

Il faudra que le film de la membrane soit plus épais (épaisse > 300µm) pour une protection étanche et durable. L'application devra être effectuée en minimum deux couches de couleurs différentes.

Nous vous recommandons de prévoir une consommation totale de peinture fibrociment de 0.6 L/m2.

Situation 2 : le support est visible de l'extérieur (exemple : traitement d'une toiture amiantée par le dessous)

Le film de la membrane pourra être plus fin vu que c'est en intérieur (> 250µm). L'application sera également faite en deux couches minimum, de couleur différente pour la première couche.

Dans ce cas, nous préconisons une consommation de 0.46 L/m2 de peinture fibrociment.

Situation 3 : le support est non visible et sera recouvert par un autre matériau (exemple : recouvrement d'une toiture amiantée par une surtoiture en métal)

Le film de la membrane devrait être d'une épaisseur supérieure à 200µm. L'application sera réalisée en deux couches minimum, de même couleur, en consommant un total de 0.40 L/m2 de peinture fibrociment.

Situation 4 : le support va être déplacé/retiré (encapsulage pour destruction)

Le film de la membrane devra être plus épais que 95µm.
L'application se déroule en une seule couche, sans primaire, d'une quantité totale de 0.14 L/m2.

Séchage : 24h entre 2 couches

Pour vos toitures en pentes, optez pour notre peinture toit en pente.

Découvrez nos hydrofuges, idéals pour offrir un effet déperlant à votre toiture : hydrofuge incolore, hydrofuge teinté et hydrofuge pour tuile béton ciment

En savoir plus sur notre univers d'étanchéité toiture.

Caractéristiques de la peinture fibrociment

- Composition : résine fonctionnelle et élastomère
- Coloris : ardoise, blanc, gris, tuile
- Conditionnement : 2.5, 10 ou 800L