PROZON

FICHE TECHNIQUE

COLLE MEMBRANE EPDM
Référence : 13076



RESUME

Découvrez notre colle membrane epdm pulvérisable. Vendue en bombe aérosol de 750 ml, elle est faite à base de polymère synthétique.

Celle-ci sert à fixer notre géomembrane sur tous types de supports. Son collage est définitif même dans des accès difficiles.

Mode d'application direct, prise instantanée.

Les points forts :

- Très résistante au vieillissement
- Simplicité d'utilisation, application rapide
- Compatible sur tout support



DESCRIPTION

Description de la colle membrane epdm

Notre colle pour membrane epdm est conçue pour fixer votre geomembrane epdm sur tous types de supports comme du bois, du métal ou encore du béton. Son collage est permanent et définitif, même dans des endroits difficiles d'accès. Cela rend son application rapide et facile.

La colle membrane epdm est très résistante au vieillissement. Sa simplicité d'utilisation lui permet une application rapide et une prise instantanée.

La colle membrane est transparente et se présente en bombe pulvérisable de 750 ml. La péremption est de 18 mois si le produit est conservé correctement.

Cette colle pour membrane epdm ne permet pas un assemblage entre deux géomembranes. Ne pas utiliser à des températures hors de +2 °C à +35°C. Température idéale d'application +15°C.

ATTENTION : Produit extrêmement inflammable - Ne pas fumer pendant l'utilisation - Ne pas utiliser d'allumette ou de flamme à côté de la colle - Porter des gants et vêtements de protection.

Découvrez aussi notre gamme de produits de renforcement des sols. Nous proposons aussi une géogrille de stabilisation pour renforcer vos sols et un geocomposite pour drainage.

Comment utiliser notre colle pour membrane ?

Il est conseillé de ne pas utiliser la colle membrane epdm à des températures hors de +2 °C à +35°C. La température idéale d'application est de +15°C.

1. Nettoyer et préparer les surfaces à encoller (support et membrane). Elles doivent être lisses, sèches, planes et sans dépôt avant application de la colle. Les parties non adhérentes et non conformes doivent être déposées.

2. Appliquer une couche régulière de colle sur les deux surfaces à encoller sur la bande et au-dessus. Une fois la colle sèche au toucher, rouler la membrane sur tout l'acrotère. Ne pas essayer de tendre la membrane (élastique) au risque de déformer la pièce et créer des plis au fur et à mesure du collage.

La notice d'utilisation de la colle est téléchargeable dans la partie "téléchargement" en bas de cette fiche.

Caractéristiques techniques de la colle pour

membrane epdm

Matière : Polymère synthétique solvanté (chlorure de méthylène)

Couleur : Transparente

Extrait sec : 25 ± 7%

Densité à 20°C : 1,20

Consommation : Double encollage : 0,5 L/m2 (soit 0,25 L/m2 par face)

Péremption : 18 mois (si le produit est conservé correctement à des températures se situant entre +15 et 20°C) La date de fabrication est indiquée sur le produit.