CHARGES ANTIDÉRAPANTES : 250 - 1000 MICRONS POUR PEINTURE ROUTIÈRE À L'EAU
Référence : 02537





RESUME

Les charges antidérapantes ont pour objectif de booster l'adhérence de la peinture routière.

Associé avec le bon dosage avec la peinture routière à l'eau blanche, elle est certifiée NF par l'ASCQUER et a un score de P5 Q3 S3.

Pack de 25 kilos.

Les points forts :

- Renforce l'anti-glissance
- Certifiée NF par l'ASCQUER
- Performance P5 Q3 S3



DESCRIPTION

Description des charges antidérapantes

Les charges antidérapantes sont à saupoudrer sur la peinture routière blanche à l'eau.

Cela permet d'augmenter l'antidérapance des marquages routiers. Il permet également d'augmenter la durabilité de la peinture routière.

Pour un résultat de qualité, il faut que :

- Les grains soient secs et sans traces d'impuretés
- Le saupoudrage soit fait immédiatement après la mise en œuvre du marquage au sol ou du support

Certification de la peinture à l'eau blanche

Certification	Performance	Détails de la performance	Application de la peinture	Saupoudrage
Non-rétroréfléchissant	P5 Q3 S3	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S3 : Adhérence, SRT ≥ 0,55	395g/²	185 g/m² de charges antidérapantes

Caractéristiques des charges antidérapantes 250-1000 microns

- Conditionnement : sac de 25 kg
- Granulométrie : 250 - 1000 microns
- Stockage : 1 an quand le produit est non ouvert, dans l'emballage d’origine, non ouvert à l’abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.