PROZON

FICHE TECHNIQUE

MÉLANGE BILLES DE VERRE & CHARGES ANTIDÉRAPANTES POUR PEINTURE ROUTIÈRE SOLVANTÉE
Référence : 02550





RESUME

Le mélange de billes de verre et de charges antidérapantes a une double fonction.

Il permet à la fois de renforcer l'adhérence de la peinture routière et à la fois d'assurer une visibilité de nuit.

Ce mélange est saupoudré sur de la peinture pour route solvantée blanche avec également des billes de verre 425-850 microns.

Assemblé avec le bon dosage, ce marquage routier répond à la certification NF de l'ASCQUER et a une performance de P5 Q2 R3 S1.

Ce mélange peut également être saupoudré sur la peinture solvantée de couleur jaune.
La performance obtenue est double : temporaire et permanent rétro réfléchissant.

Pack de 25 kilos.

Les points forts :

- Double usage : antiglisse et rétro réflexion
- Certifié NF par l'ASCQUER



DESCRIPTION

Description du mélange billes de verre et charges antidérapantes

Notre mélange de billes de verre et de charges antidérapantes est utilisé pour booster l'anti-glissance, la rétroreflexion et la durabilité des voiries.

La mise en œuvre doit se faire très rapidement après la pose de la peinture routière.

Certification de la peinture de marquage routier

Certification	Peinture utilisée	Performance	Détails de la performance	Application de la peinture	Saupoudrage
Rétroréfléchissant	Peinture blanche solvantée	P5 Q2 R3 S1	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q2 : Visibilité de jour, Qd ≥ 100 • R3 : Visibilité de nuit, RI ≥ 150 • S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45	580 g/m²	510 g/m2 20 % Billes de verre 80 % Mélange billes de verres et charges antidérapantes
Temporaire	Peinture jaune solvantée	T2 Q2 R4 S2	• T2 : Durabilité temporaire : 100 000 passages de roues • Q2 : Visibilité de jour, Qd ≥ 100 • R4 : Visibilité de nuit, RI ≥ 200 • S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45	720 g/m²	880 g/m²

Permanent rétroréfléchissant	Peinture jaune solvantée	P6 Q1 R3 S1	• P6 : 2 millions de passages de roue sur le marquage • Q1 : Visibilité de jour, Qd ≥ 80 • R3 : Visibilité de nuit, RI ≥ 150 • S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45	720 g/m²	880 g/m²

Caractéristiques du mélange antidérapent et rétroréfléchissant

- Conditionnement : sac de 25 kg
- Grains de verre : 425-125 microns